

# DAVIDSEN NBS HELÅRSSKUM

## Pistolskum til anvendelse ned til -15 °C

### Produktbeskrivelse & anvendelse:

Daidsen NBS Helårsskum til pistol kan anvendes til skumning ved temperaturer ned til -15 °C. Der opnås en væsentligt mere kontrolleret ekspansion, ved pistol påføring i sammenligning med almindelig rør påføring.

Kan anvendes ved montering af døre og vinduer, til isolering og lydæmpning, mellem betonelementer m.m.

Daidsen NBS Helårsskum hæfter og isolerer fortræffeligt. Hæfter på de fleste byggematerialer (dog ikke polyethylen teflon, silicone og lign. Vær opmærksom på at PU-skum ikke tåler sollys (UV-lys), og derfor altid skal beskyttes.

### Fysiske / kemiske data:

#### Uhærdet skum:

Type: 1-komponent Polyurethanskum  
Holdbarhed: 18 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring.  
Se holdbarhedsdato i bunden af dåsen. Opbevares opretstående.

#### Afhærdet skum:

Overmalbar: Ja  
Varmeledningsevne: 0,04 W/m °C (DIN 52612)  
Brandklasse: B3 (DIN 4102)  
Temperatur: Kan modstå temperaturer fra -40 °C til 90 °C

## **Brugsanvisning:**

- Forberedelse:** Fladerne skal være fri for olie, fedt, snavs og lignende. Sørg altid for at fugte fladerne inden brug af skummet, da det kun hærder ved tilstedeværelse af fugt.
- Påføring:** Brug handsker og beskyttelsesbriller.
- Ryst NBS-pistolen med den påskruede Davidsen NBS Helårsskum 20 gange. Den ønskede sprøjtestyrke indstilles v.h.a. doseringsskruen bag på pistolen. Fugen eller reparationsstedet fyldes ca. 70 %, da skummet ekspanderer yderligere under hærkning.
- Den monterede dåse kan opbevares dagen igennem. Afmonter dog altid en tom dåse. Ved længere tids afbrydelser bør pistolen rengøres med PU Rensevæske 599.
- Tøm dåsens indhold fuldstændigt inden montering af en ny dåse.
- Anvendelsestemperatur:** Kan påføres ved overflade- og lufttemperaturer fra -15 °C til +35 °C. Dåsens temperatur skal være minimum +5 °C.
- Rækkeevne:** Dåsens indhold giver op til 35 ltr frit ekspanderet skum eller 37 – 47 meter fuger (20 x 30 mm).
- Hærkning:** Davidsen NBS Helårsskum er klæbefri efter 10 minutter, og skærbar efter 30-50 minutter, ved 20 °C og 60 % relativ luftfugtighed.
- Efterbehandling:** PU-skum skal beskyttes mod sollys. Davidsen NBS Helårsskum kan efter hærkning spartles, tapetseres og overmales med alle malinger og lakker.
- Rengøring:** Pistolen skylles igennem med PU Rensevæske 599. Rensevæsken skal have tid til at virke i 1 - 2 minutter, hvorefter pistolen skylles igennem til væsken er klar. Uhærdede skumrester fjernes ligeledes med PU Rensevæske 599. Afhærdet skum kan kun fjernes mekanisk eller med PU Fjerner 912.

## **Sikkerhed:**

- Indeholder:** Isocyanater (Diphenylmethandiisocyanat, isomere og homologe)
- Sundhedsfareklasse:** Xn, Sundhedsskadelig
- Brandfareklasse:** F+, Yderst brandfarlig
- Faresætninger:** Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.  
Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden.  
Undgå indånding af dampe / aerosoltåger.  
Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.  
Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående læge behandling nødvendig; vis etiketten hvis det er muligt.  
Må kun bruges på steder med god ventilation.  
Opbevares utilgængeligt for børn.  
Opbevares fjernt fra enhver kilde til antændelse – Rygning forbudt.

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt. Udtømning må ikke finde sted mod åben ild eller glødende legemer.

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer.