

DAVIDSEN MONTAGELIM

Fugthærdende og stærk montagelim

Produktegenskaber:

Davidsen Montagelim er en neutral fugthærdende montagelim, fri for opløsningsmidler og phthalater. Danner en stærk og samtidig elastisk limfuge, der kan optage eventuelle bevægelser imellem bygningsdele.

Davidsen Montagelim kan benyttes ude og inde, på væg, loft og gulv. God til f.eks. opsætningsopgaver hvor spejle, paneler og andre pladematerialer skal limes hurtigt og sikkert op. Hæfter på et bredt udvalg af materialer.

Davidsen Montagelim er lugtfri, hurtighærdende og har en fremragende bestandighed mod klimatiske påvirkninger.

Fysiske / kemiske data:

Lim:

Type:	Silan Modificeret Polymer (SMP), 1-komponent
Ophærdning:	Fugthærdende fra 5 °C
Hindedannelse:	15- 20 minutter
Hærdetid:	2-3 mm/døgn. Øget luftfugtighed og temperatur øger hærdningen
Konsistens:	Thixotropisk masse.
Holdbarhed:	1 år i uåbnet emballage ved tør og kølig opbevaring.
Densitet:	1,40 kg/liter

Limfuge:

Overmalbar:	Ja.
Hårdhed:	40 Shore A (ISO 868)
Elasticitet:	+/- 20%
Brudstyrke:	2,3 N/mm ² (ISO 37)
Brudforlængelse:	300 % (ISO 37)
Elasticitetsmodul:	1,1 N/mm ² (ISO 37)
Bestandighed:	Temperatur: ca. -40 °C til +90 °C. God udendørs/klimatisk bestandighed.

Brugsanvisning:

Forberedelse af materialer:

Limfladerne skal være rene, tørre, fri for slipmiddel, fedtstof, støv og løse partikler. Davidsen Montagelim er primer fri på de fleste materialer. Udfør test for at afsløre et eventuelt primer-behov.

Da der i praksis kan forekomme variationer i de enkelte materialer, bør der altid udføres tilstrækkelige vedhæftningsforsøg før igangsættelse af - især store - opgaver.

Anvendelsestemperatur:

Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til +40 °C.

Påføring:

Davidsen Montagelim påføres i limstrengene på underlaget eller materialet i en indbyrdes afstand af 5 - 20 cm, afhængig af styrkekrav. Nogle opgaver kan kræve særlige monteringsmetoder, følg leverandørens vejledninger.

Rækkeevne:

2 – 3 m²/patron, afhængig af dimensioner og styrkekrav.

Monteringstid:

Monter indenfor 15-20 minutter efter påføring af limstrengene.

Montering:

Ved opsætning af tunge emner, eller i forbindelse med specielle monteringsopgaver, kan det være nødvendigt at understøtte, eller på anden vis holde materialerne på plads indtil limen er hærdet.

Rengøring:

Limrester fjernes med Davidsen Wipes eller terpentin. Hærdet fugemasse kan kun fjernes mekanisk. Hænder og hud vaskes med vand og sæbe.

Sikkerhed:

Faremærkning:

Ingen

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer.